

# פריימר PP לפלסטיק

## חד - רכיבי

פריימר/מקשר חד רכיבי מיוחד למוצרי פוליפרופילן, GR-PP, PP/EPDM ופוליאלופינים נוספים עם צבעים עליונים מסוג אקרילי, ניטרוצלולוזה, פוליאוריתן ועוד. **פריימר זה אינו מתאים לפוליאתילן.**

תאור המוצר:

גוון	שקוף-צהבהב
עובי פילם יבש מומלץ	4-10 מיקרומטר

נתונים טכניים:

השטח חייב להיות יבש ונקי מאבק, שומן, חומרי הפרדה, סיליקונים, תחמוצות וכל גוף זר. מומלץ לחספס קלות את פני השטח עם נייר לטש 400 או 600 עד שפני השטח אינם מבריקים יותר ולנקות באלכוהול (לדוג' איזופרופיל אלכוהול) לפני הצביעה. בגלל מגוון חומרי הגלם, יש לוודא את התאמת מערכת בצבע למוצר לפני יישום סדרתי. אין לבצע טיפול שטח (להבה, קורונה, פלסמה או אחרים) לפני יישום הפריימר.

הכנת שטח:

מוכן לשימוש

דילול:

יישום באמצעות	ריסוס רגיל, HVLP, LVLP
נחיר התזה	0.8-1.4mm
לחץ	2-4 Bar

הוראות יישום:

23°C	
למגע	30 דקות
המתנה לפני צבע עליון	6 שעות
מקס' זמן בין שכבות	ללא הגבלה
ייבוש סופי	24-48 שעות

זמני ייבוש:

מיד עם סיום הצביעה יש לנקות את הכלים באמצעות מדלל T או מדלל 18.

הוראות ניקוי:

פריימר PP - 001-B34335-5

קוד מוצר:

1, 5, 18 ליטר

גודל אריזה:

**הוראות אחסנה ותוקף:**

הערות מיוחדות:

6 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית, סגורה היטב ומשולט כראוי.

**הוראות בטיחות:**

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות

בטיחות ובריאות:

דליק- הרחק מאש וממקור חום. רעיל- לא למאכל. יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. במקרה של פגיעה בעור יש לשטוף מייד במים וסבון. במקרה של פגיעה בעיניים יש לשטוף מייד במים ולפנות לטיפול רפואי. המנע משאיפת החומר ואדיו, הקפד על אורור נאות של מקום העבודה. במידת הצורך עבוד עם ציוד מגן מתאים ומאשר. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י טק-קוט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת.

תאריך עדכון: 1/17



TECH-COAT

ADVANCED COATING SYSTEMS

טק-קוט | טלפון 03-9383936 | [www.tech-coat.com](http://www.tech-coat.com)