

חד - רכיבי בלק 9000

צבע אקרילי משולב, חד רכיבי, מהיר ייבוש בעל כושר כיסוי גבוה במיוחד, עמידויות מעולות והידבקות (אדהזיה) מושלמת לחלקי פלסטיק מסוגים שונים (PP/EPDM, ABS, PUR, PVC), פוליפרופילן, פיברגלס ועוד). לאלומיניום עם טיפול המרה כרומטי ועוד.

תאור המוצר:

הצבע מתאים במיוחד לצביעת טופ וטקסטורות שונות, לצביעת משטחים בשכבה אחת ולסימון. השימושים המקובלים הם: תעשיית הרכב (פגושים, מראות צד, ספילרים וחלקים אחרים), מוצרי צריכה ביתיים, חלקים הנדסיים, חלקי זיווד וכו'.

שימושים:

גוון	שחור (גונים נוספים בהזמנה)
ברק	מט-משי
עובי פילם יבש מומלץ	20±5 מיקרומטר
כושר כיסוי מוחלט	כ - 8 מ"ר לליטר (מותנה בגוון)

נתונים טכניים:

הכנת שטח נכונה ויסודית הינה ערוכה להצלחת הצביעה. יש לנקות ביסודיות את הפגוש או את החלק המיועד לצביעה מלכלוך, אבק, שומנים, חומרי הפרדה, תחמוצות ושאריות סיליקון.

הכנת שטח:

מדלל לצבע אקרילי	מדלל
001-205	מדלל
100±20%	כמות דילול בנפח

דילול:

בלק 9000 הינו צבע בעל כמות מוצקים וסמיכות גבוהה המיועד ליצירת טופ וטקסטורות. לקבלת שטח חלק יש לדלל את הצבע בהתאם.

אפקט הטופ משתנה בהתאם ללחץ ולקוטר הנחיר. להתזת טופ מודגש יש לדלל בכ- 40%. ליצירת טקסטורות עדינות יותר יש לדלל בהתאם.

למניעת הלבנה (Blushing) בימים קרים ולחים יש להחליף 20%-5 מכמות המדלל ברטרדר - #001-RETBG

תיקוני Touch up ניתנים ליישום גם בהברשה ברמת דילול של 60±10%.

הוראות יישום:

צמיגות ליישום (Ford cup 4):	14±2S
יישום באמצעות	ריסוס רגיל, HVL, Airless
נחיר התזה	1.2-1.8mm
לחץ	2-4 Bar

בדוק התאמת הצבע ע"י ריסוס פינה נסתרת של חלק הפלסטיק. יש לבחוש היטב את הצבע לפני השימוש.



חד - רפבי בלק 9000

מאולץ 55°C	23±2°C	
15 דקות		Flash off time @ 23°C
-	20 דקות	למגע
60 דקות	24 שעות	לטיפול/לאריזה
ללא הגבלה	ללא הגבלה	מינ' זמן בין שכבות
24-48 שעות	24-48 שעות	ייבוש סופי

יש לבדוק עמידות הפלסטיק בטמפ' המומלצת לפני הצביעה.

בלק 9000 - B****-001

זמני ייבוש:

קוד מוצר:

4,1 ליטר

גודל אריזה:

בלק 9000 מתאים גם לצביעה ישירה של חלקי פלסטיק ופגושים בעייתיים מבחינת אדהיזה (לדוג' מפוליפרופילן). במקרים מיוחדים מומלץ להשתמש בפריימר PP לפלסטיק B34335-001.#

המלצות:

הוראות אחסנה ותוקף:

12 חודשים במקום מוצל, קריר ויבש, באריזה מקורית, סגורה היטב ומשולט כראוי.

הערות מיוחדות:

הוראות בטיחות:

לפני השימוש, יש לעיין בגיליון הבטיחות ולפעול בהתאם להוראות.

אמצעי זהירות
בטיחות ובריאות:

דליק- הרחק מאש וממקור חום. רעיל- לא למאכל. יש להגן על העור והעיניים בזמן השימוש. במקרה של פגיעה בעור יש לשטוף מייד במים וסבון. במקרה של פגיעה בעיניים יש לשטוף מייד במים ולפנות לטיפול רפואי. המנע משאיפת החומר ואדיו, הקפד על אורור נאות של מקום העבודה. במידת הצורך עבוד עם ציוד מגן מתאים ומאושר. אין לערבב עם חומרים שלא הומלצו ע"י טק-קוט. כל הנתונים וההמלצות המובאים כאן, מבוססים על בדיקות, ידע וניסיון שהצטברו במעבדה ובשטח והם אמינים ביותר. אין לפרש זאת כאחריות כללית, מפורשת או מרומזת. אחריותנו היא על איכות המוצר בלבד, על המשתמש לבדוק התאמה לצרכיו. אנו שומרים לעצמנו את הזכות לעדכן או לשנות את הנתונים ללא הודעה מוקדמת. מס' או"ם 1263.

תאריך עדכון: 1/7



TECH-COAT

ADVANCED COATING SYSTEMS

טק-קוט | טלפון 03-9383936 | www.tech-coat.com